

# FEKETE KAROSSZÉRIARAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐMASSZA

## Jellemzők

Gyorsan megszilárduló, elasztikus, 1-komponensű, poliuretánbázisú ragasztó- és tömítőmassza, amely a levegő nedvességtartalmának segítségével köt meg.

- széles tapadási spektrum, erős tapadás
- kitölt különböző méretű tömítési réseket
- tartós tömítő hatás, tartósan rugalmas és rezgésálló
- tengeri használatra alkalmas
- lakkozható, szilikonmentes
- nem korrodáló, stabil a gyenge savakkal és lúgokkal szemben

## Alkalmazási területek

Általános használatra a karosszéria- és járműgyártásban: Fém (nyers, alapozással és lakkal ellátott acéllemez, alumínium, rozsdamentes acél) és számos műanyag, valamint fa és üveg ragasztásához (pl. fémkonstrukciók tömítési munkálataihoz), erősen igénybe vett fugákhoz, rezgő alkotóelemek ragasztásához.

## MűszakiAdatok

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Alap                      | 1-komponensű poliuretán  |
| Színek                    | Fekete                   |
| Megkötés                  | 4                        |
| Megkötési rendszer        | Levegő nedvességtartalma |
| Szakadási nyúlás          | 400                      |
| Eltarthatóság             | 18 hónap                 |
| Szakadási megnyúlás       | 600                      |
| Szakítószilárdság         | 8,5                      |
| ShoreA-keménység          | 40                       |
| Hőmérsékletnek ellenállás | -40 - +90                |
| Felhasználhatósági idő    | 50                       |
| Kiadósság                 | 25                       |
| Húzó-nyírószilárdság      | 1,4                      |

## Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +40°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületeket PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Tapadásközvetítőként a PETEC fekete primert (cikkszám: 82330) és ezzel együtt az applikátor (cikkszám: 82222) használatát ajánljuk. Húzza le a zárófedelelet, szűrje át a membránt, vágja fel és csavarozza fel a fúvókát. Ezután dobja el az első 2 cm-es ragasztócsíkot. Vigye fel a terméket a ragasztási felületre a kinyomópisztoly segítségével, majd illessze hozzá az alkatrészt. Szükség esetén rögzítse az alkatrészt a felszerelés után. A K&D csak a teljes kikeményedés után festhető le a megfelelő termékekkel. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági és műszaki adatlapot!

(A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a [www.petec.de](http://www.petec.de) oldalról)

Felelősségi záradék szövege

## MűszAdatlap

### Kiszerezések

|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |
| <b>cikkszám: 94630</b>                                                             | <b>cikkszám: 94730</b>                                                            | <b>cikkszám: 94530</b>                                                              |
| 310 ml                                                                             | 310 ml                                                                            | 310 ml                                                                              |
|  |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>cikkszám: 94760</b>                                                             |                                                                                   |                                                                                     |
| 600 ml                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |