

FOLYÉKONY FÉM

Jellemzők

2-komponensű epoxigyanta-fém kitöltéshez, simításhoz és ragasztáshoz.

- kiváló tapadás minden fémen (pl. vas, acél, öntvény, alumínium stb.), valamint kerámián, betonon, fán és számos műanyagon
- gyors megkötés
- erős rögzítés és kiemelkedő tapadás más anyagokon is
- forgácsolással megmunkálható, csiszolható és számos lakkrendszerrel lelakkozható
- stabil a vízzel, a sós vízzel, hűtőfolyadékokkal, az olajjal és számos vegyszerrel szemben illetve korlátozott mértékben az üzemanyagokkal szemben is

Alkalmazási területek

Vas, acél, öntvény, kerámia, beton, fa és számos műanyag javítására alkalmas. Repedések, lyukak, elrontott furatok, szívódási üregek kitöltéséhez, megszüntetéséhez és ragasztásához is megfelelő. Csövek, tartályok, menetek, karosszéria- és gépalkatrészek javításához.

MűszakiAdatok

Alap	epoxigyanta
Színek	Szürke
MegkötésPerc	30
Megkötési rendszer	2K
Rögzítésildő	10
Eltarthatóság	12 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-30 - +120
Felhasználhatósági idő	4
Húzó-nyírószilárdság	25

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C és +30°C között. Lehetőleg csiszolja le, alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Helyezze be a dupla patront a PETEC kinyomópisztolyba (cikkszám: 98502), és vegye le a kupakot. Nyomja ki a szükséges mennyiségű ragasztót, és keverje össze, vagy tegye fel a keverőcsövet (kerülje a 4 percnél hosszabb szüneteket, mivel a ragasztó a keverőcsőben megkeményedik), és vigye fel közvetlenül a ragasztandó felületre. Szerelje össze a ragasztandó anyagokat 4 percen belül. A használat után zárja vissza az dupla patront. Az ezt követő megmunkálás (pl. csiszolás, festés) csak a ragasztó megszilárdulása után lehetséges. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések

	
cikkszám: 97425	cikkszám: 97355
25 ml keverőcső nélkül	50 ml