

MűszAdatlap

POWER ACÉL

Jellemzők

Gyorsan megszilárduló, 2-komponensű gyurma javításhoz, ragasztáshoz és kitöltéshez.

- a kiváló tapadásnak köszönhetően egyszerű használat
- extrém nagy szilárdság
- gyors megkötés, akár víz alatt is
- nem rozsdásodik
- festhető
- univerzálisan használható kül- és beltéren
- megmunkálható, pl. csiszolással, fúrással, menetvágással, fűrészeléssel
- stabil a vízzel, a sós vízzel, hűtőfolyadékokkal, az olajjal és számos vegyszerrel szemben illetve korlátozott mértékben az üzemanyagokkal szemben is

Alkalmazási területek

Repedések, lyukak, elrontott furatok és szívódási üregek ragasztására, kitöltésére és tömítésére is alkalmas. Fém (vas, acél, öntvény, alumínium, ötvözetek stb.), kerámia, beton, fa és számos műanyag alkatrész javításához és rekonstrukciójához. Gyors, tartós javításokhoz, pl. tartály, hűtő, csövek, menetek, tartályok, ereszcatorna, karosszéria- és bádogg alkatrészek.

MűszakiAdatok

Alap	epoxigyanta
Színek	Szürke
MegkötésPerc	30
Megkötési rendszer	2K
Nyomószilárdság	55
Rögzítésildő	10
Eltarthatóság	18 hónap
ShoreA-keménység	80
Hőmérsékletnek ellenállás	-50 - +180
Felhasználhatósági idő	4
Húzó-nyírószilárdság	6,2

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet +5°C és +30°C között. Lehetőleg csiszolja le, alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vágja le a POWER acél termékből a szükséges mennyiséget, és húzza le az átlátszó védőfóliát. Gyúrja addig a POWER ACÉL gyurmát, míg a színe egységesen szürke nem lesz. Helyezze fel három percen belül a gyurmát közvetlenül a javítási területre, és nyomja be erősen a repedésekbe és lyukakba. Az ezt követő megmunkálás (pl. csiszolás, festés) csak a ragasztó megszilárdulása után lehetséges. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezlések

	
cikkszám: 97350	cikkszám: 97450
50 g-os csomagolás	50 g-os önkiszolgáló csomagolás