

SIKO SZÜRKE, SZILIKONTÖMÍTÉS MAGAS HŐMÉRSÉKLETEKHEZ

Jellemzők

A hagyományos szilárd anyagú tömítések alternatívája! Egykomponensű, tartósan rugalmas szilikon jellemzően magas hőmérsékletű területeken való alkalmazásra.

- helyettesíti a szilárd tömítéseket
- tartós tömítést biztosít
- tartósan rugalmas és formatartó
- nagy méretű tömítési réseket tölt ki
- kitölti a köztes tereket, az érdességeket és az egyenetlenségeket
- a tömítés nem ereszkedik meg
- nem csökken a szorítóerő
- stabil az UV-sugárzással és a klimatikus hatásokkal szemben
- stabil a vízzel, a sós vízzel, hűtőfolyadékokkal, az olajjal és számos vegyszerrel szemben illetve korlátozott mértékben az üzemanyagokkal szemben is

Alkalmazási területek

Tömíti a fémből (alumínium, öntvény, acél stb.) készült alkatrészeket, a műanyagokat, az üveget, a kerámiát és a fát, pl. olajteknők, sebességváltó-olajteknők, sebességváltóházak, differenciálmű-tömítések, víz- és olajszivattyúk, termosztátházak, hajtott tengely-burkolatok, szelepfedél, homlokfogaskerék-fedél, vezérlőegység ház-fedél, akkumulátordoboz, fényszóró, hátsó lámpa, védőház stb. esetében. Alkalmazástól függően akár szétszerelés nélkül is tömít.

MűszakiAdatok

Alap	térhálósító
Színek	Szürke
MegkötésÓra	1 mm / 5h
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma
Szakadási nyúlás	300
Használatba vétel	60
Eltarthatóság	24 hónap
ShoreA-keménység	22
Hőmérsékletnek ellenállás	-50 - +260
Felhasználhatósági idő	10
Szakítószilárdság	2,0

MűszAdatlap

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5 °C és +35 °C között. Távolítsa el a régi tömítőanyagokat, alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a tömítőfelületeket a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). A kívánt rétegvastagságot egyenletesen és az egyik oldalon hordja fel (a furatok vagy menetek körül is), és azonnal illessze össze a tömítendő részeket. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a kompatibilitási listát, a biztonsági és a műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerelések

	
cikkszám: 97620	cikkszám: 97680
200 ml	70 ml