

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ RAGASZTÓ

Jellemzők

Speciális, nagy teljesítményű 2-komponensű ragasztó, amely kiváló tapadást biztosít a nehezen ragasztható felületeken.

- nagy ragasztóerő kiemelkedően jó végleges szilárdsággal
- Réskitöltés 0,3 mm-ig
- csiszolható és számos lakkrendszerrel lelakkozható
- stabil a vízzel, a sós vízzel, hűtőfolyadékokkal, az olajjal és számos vegyszerrel szemben illetve korlátozott mértékben az üzemanyagokkal szemben is

Alkalmazási területek

Alacsony felületi energiájú (LSE) műanyagok – pl. PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET és kevert műanyagok valamint egyéb anyagok pl. különböző összetételű műanyagok, fémek, gumi, üveg, kő, fa szerkezeti ragasztásához továbbá PDC-szenzorok ragasztáshoz.

MűszakiAdatok

Alap	metil-metakrilát
Színek	Fehér
MegkötésÓra	8-24
Megkötési rendszer	2K
Rögzítésildő	90 Minuten
Eltarthatóság	12 hónap
Tárolási hőmérséklet	+2 - +7
Réskitöltés	0,3
Hőmérsékletnek ellenállás	-55 - +80
Felhasználhatósági idő	3
Húzó-nyírószilárdság	17,2

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +25°C. Lehetőség szerint csiszolja le, majd alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületeket a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 és 82200). Dugja be a dugattyút az ikerfecskendőbe, vegye le a zárósapkát, tegye fel a keverőcsövet (cikkszám: 98511) (kerülje a 3 percnél hosszabb szüneteket, mivel a ragasztó a keverőcsőben megkeményedik), és vigye fel a szükséges ragasztómennyiséget a ragasztandó felületre. Szerelje össze a ragasztandó anyagokat három percen belül. A csomag használata után zárja le az ikerfecskendőt. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 98110

10 ml