

2K TÖRÉSBIZTOS KAROSSZÉRIA RAGASZTÓ ÉS SZERKEZET RAGASZTÓ

Jellemzők

Professzionális és rendkívül stabil 2K-ragasztáshoz a karosszéria- és a járműgyártás területén.

- fémek (bádóg, acél, horganyzott acél, alumínium, magnézium, ötvözetek), valamint műanyagok és aramid-, szén- és üvegszál-erősítésű műanyagok össze- és egymásra ragasztásához
- szerkezeti ragasztás, tömítés, javítás
- módosított ütésállóság kiváló törésállósággal
- növeli a jármű merevségét
- ellenállásos ponthegeztéssel hegeszthető
- megakadályozza az érintkezési korróziót
- törésteszten megfelelt

Alkalmazási területek

A teherhordó karosszériarészek és ráépített anyagok – úgymint tető, oldalfalak, ajtók, sárvédők stb. – professzionális és nagyon stabil ragasztására való. A PETEC karosszériaragasztó fémek (lemez, KTL bevonatos vagy bevonat nélküli acél, alumínium, horganyzott acél, magnézium, öntvények) valamint a műanyag és kompozit anyagokat, mint pl. AFK, CFK, GFK, egymással és egymásra történő ragasztására szolgál.

MűszakiAdatok

Alap	epoxigyanta
Színek	Kék
MegkötésÓra	48
Szakadási nyúlás	30
Rögzítésildő	120 Minuten
Eltarthatóság	12 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-30 - +120
Húzó-nyírószilárdság	20

MűszAdatlap

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet (környezeti, termék- és anyaghőmérséklet): +10°C és +30°C között. Lehetőleg csiszolja le a felületet, alaposan tisztítsa meg PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200) és zsírtalanítsa. Vegye le a ragasztó fedelét, tegye fel a keverőcsövet (cikkszám: 98510), és helyezze e a PETEC kinyomópisztolyba (cikkszám: 98502). A tökéletes keverési arány biztosításához az első 1-2 cm ragasztóanyagot dobja el. A ragasztóanyagot közvetlenül a ragasztandó felületre hordja fel (kerülje a 50 percnél hosszabb szüneteket, mivel a ragasztóanyag a keverőcsőbe keményedik) és a részeket 60 percen belül illessze össze. A csomag használata után zárja le a zárófedéllel. A gyártótól függően a ragasztót a hibrid csatlakozási folyamatban használják, például ragasztószegecs vagy ragasztópontos hegesztésnél. A nem keményedő ragasztó az ellenállás ponthegeztési folyamatában ponthegeeszthető. Vegye figyelembe a gyártó adatait! A túlzott mennyiségű ragasztóanyagot a ragasztás után azonnal távolítsa el PETEC Multi Cleanerrel. Megszilárdulás után festhető*. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A termék megfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. A ragasztóanyag kikeményedését (szárítószekrény, infravörös-sugárzó vagy hőszugárzó – max. +180°C-on) meggyorsíthatja. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerelések



cikkszám: 98155

50 ml