

2K KAROSSZÉRIA RAGASZTÓ

Jellemzők

Professzionális és rendkívül stabil 2K-ragasztáshoz a karosszéria- és a járműgyártás területén.

- fémek (bádog, acél, horganyzott acél, alumínium, magnézium, ötvözetek), valamint műanyagok és aramid-, szén- és üvegszál-erősítésű műanyagok össze- és egymásra ragasztásához
- szerkezeti ragasztás, tömítés, javítás
- módosított ütésállóság kiváló törésállósággal
- növeli a jármű merevségét
- ellenállásos ponthegeztéssel hegeszthető
- megakadályozza a kontaktkorróziót
- törésten megfelelt

Alkalmazási területek

A teherhordó karosszériarészek és ráépített anyagok – úgymint tető, oldalfalak, ajtók, sárvédők stb. – professzionális és nagyon stabil ragasztására való. A PETEC karosszériaragasztó fémek (lemez, KTL bevonatos vagy bevonat nélküli acél, alumínium, horganyzott acél, magnézium, öntvények) valamint a műanyag és kompozit anyagokat, mint pl. AFK, CFK, GFK, egymással és egymásra történő ragasztására szolgál.

MűszakiAdatok

Alap	epoxigyanta
Színek	Fekete
MegkötésÓra	24
Eltarthatóság	12 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	+230
Felhasználhatósági idő	60
Megmunkálási hőmérséklet	+5 - +35
Húzó-nyírószilárdság	28

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +35°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületeket PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vegye le a zárófedeleket, tegye fel a keverőcsövet (cikkszám: 98508) és helyezze a PETEC ragasztópisztolyba (cikkszám: 81500). A tökéletes keverési arány biztosításához az első 10 cm ragasztóanyagot dobja el. A ragasztóanyagot közvetlenül a ragasztandó felületre hordja fel (kerülje a 30 percnél hosszabb szüneteket, mivel a ragasztóanyag a keverőcsőbe keményedik) és a részeket 50 percen belül illeszze össze. A csomag használata után zárja le a zárófedéllel. A gyártótól függően a ragasztót a hibrid csatlakozási folyamatban használják, például ragasztószegecs vagy ragasztópontos hegesztésnél. A nem keményedő ragasztó az ellenállás ponthegeztési folyamatában ponthegezthető. Vegye figyelembe a gyártó adatait! A túlzott mennyiségű ragasztóanyagot a ragasztás után azonnal távolítsa el PETEC Multi Cleanerrel. Megfoghatóság után azonnal fényezhető*. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. A ragasztóanyag kikeményedését (hőszekrény, infravörös-sugárzó vagy hőszugárzó) meggyorsíthatja. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 98195

195 ml-es patron