

2K PU RAGASZTÓ

Jellemzők

Gyorsan megkötő, 2-komponensű ragasztó műanyagok javításához és ragasztásához.

- A fémbe, fába, kőbe, betonba és üvegbe lévő lyukak, repedések és fugák ragasztásához és kitöltéséhez is használható.
- nagyon gyors kikeményedés, és ezt követően gyors megmunkálás
- nagy szilárdságú kötés, enyhén rugalmas és törésbiztos
- nem csöpög, könnyen formázható
- csiszolható és számos lakkrendszerrel lelakkozható
- stabil a vízzel, a sós vízzel, hűtőfolyadékokkal, az olajjal és számos vegyszerrel szemben illetve korlátozott mértékben az üzemanyagokkal szemben is

Alkalmazási területek

Alkalmazási terület: Lökharítók, spoilerok, hűtőrácsok, burkolattartó kapcsok, tartók (pl. fényszórótartók), törött műanyag alkatrészek és burkolatok javításához. A fémbe, fába, kőbe, betonba és üvegbe lévő lyukak, repedések és fugák ragasztásához és kitöltéséhez is használható.

MűszakiAdatok

Alap	poliuretán
Színek	Fekete
MegkötésPerc	20
Megkötési rendszer	2K
Szakadási nyúlás	170
Rögzítésildő	3
Eltarthatóság	24 hónap
ShoreA-keménység	65
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +140
Felhasználhatósági idő	1
Megmunkálási hőmérséklet	+5 - +30
Húzó-nyírószilárdság	16

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C és +30°C között. Lehetőleg csiszolja le, alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82200 vagy 82100). Az alacsony felületi energiájú (LSE) műanyagokhoz használjon tapadásközvetítő műanyag alapozót (cikkszám: 98315). Távolítsa el a kupakot, nyomja ki a szükséges mennyiségű ragasztót és keverje össze, vagy helyezze fel a keverőcsövet (cikkszám: 98510), az első centimétert dobja el (kerülje az egy percnél hosszabb szüneteket, mert a ragasztó a keverőcsőben is megkeményedik), és vigye fel a ragasztási terület egyik oldalára. Szerelje össze a ragasztandó anyagokat egy percen belül. A csomag használata után zárja le az ikerfecskendőket. Az ezt követő megmunkálás (pl. csiszolás, festés) csak a ragasztó megszilárdulása után lehetséges. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezlések

	
cikkszám: 98325	cikkszám: 98350
24 ml	50 ml