

FOLYÉKONY MŰANYAG

Jellemzők

- kiváló tapadás számos műanyagon és műanyag-keveréken
- kerámiához, betonhoz, fához és számos fémhez is
- erős ragasztás
- kiváló modellezési és kitöltési tulajdonságok
- hosszú felhasználhatósági (megmunkálhatósági) idő a tökéletes eredmény érdekében
- nagy szilárdságú kötés, enyhén rugalmas és törésbiztos
- csiszolható és számos lakkrendszerrel lelakkozható
- stabil a vízzel, a sós vízzel, hűtőfolyadékokkal, az olajjal és számos vegyszerrel szemben illetve korlátozott mértékben az üzemanyagokkal szemben is

Alkalmazási területek

2-komponensű ragasztó kitöltéshez, feltöltéshez, javításhoz és ragasztáshoz.

MűszakiAdatok

Alap	poliuretán
Színek	Fekete
MegkötésPerc	120
Megkötési rendszer	2K
Szakadási nyúlás	170
RögzítésIdő	20
Eltarthatóság	24 hónap
ShoreA-keménység	65
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +140
Felhasználhatósági idő	7 - 10
Megmunkálási hőmérséklet	+5 - +30
Húzó-nyírószilárdság	16,2

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C és +30°C között. Lehetőleg csiszolja le a felületet, alaposan tisztítsa meg PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200) és zsírtalanítsa. Használja a PETEC műanyag primer (cikkszám: 98315) tapadásközvetítő terméket. Csiszolja le a repedéseket V alakban. Helyezze be a dupla patront a PETEC kinyomópisztolyba (cikkszám: 98502), és vegye le a kupakot. Nyomja ki a szükséges mennyiségű ragasztót, és keverje össze, vagy tegye fel a keverőcsövet (kerülje a 7 percnél hosszabb szüneteket, mivel a ragasztó a keverőcsőben megkeményedik), és vigye fel közvetlenül a ragasztandó felületre. Szerelje össze a ragasztandó anyagokat 7 percen belül. A csomag használata után zárja le az ikerfecskendőket. Az utómegmunkálás (pl. csiszolás, festés) csak a ragasztó megszilárdulása után (kb. 120 perc elteltével) lehetséges. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A termékfelelősség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 98355

50 ml