

MűszAdatlap

POXY

Jellemzők

2-komponensű, univerzális, átlátszó epoxigyanta alapú ragasztó nagy ragasztóerővel.

- átlátszó ragasztás
- kiváló tapadás
- gyors megkötés
- nagy nyíró- és ütőszilárdság
- nagy ütőszilárdság: 50 kJ / m²
- nagy nyomószilárdság: 9 N / mm²
- univerzálisan használható kül- és beltéren
- stabil a vízzel, a sós vízzel és számos vegyszerrel szemben

Alkalmazási területek

Kiemelkedően jó tapadás fémen, kövön, fán, üvegen, kerámián és számos műanyagon.

MűszakiAdatok

Alap	epoxigyanta
Színek	átlátszó
MegkötésPerc	30
Megkötési rendszer	2K
Nyomószilárdság	9
RögzítésIdő	10
Eltarthatóság	24 hónap
Ütőszilárdság	50
Hőmérsékletnek ellenállás	-50 - +100
Felhasználhatósági idő	4 - 5
Szakítószilárdság	40
Húzó-nyírószilárdság	10 - 20

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C és +30°C között. Lehetőleg csiszolja le, alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82200 vagy 82100). Az alacsony felületi energiájú (LSE) műanyagokhoz használjon tapadásközvetítő műanyag alapozót (cikkszám: 98315). Távolítsa el a kupakot, nyomja ki a szükséges mennyiségű ragasztót és keverje össze, vagy helyezze fel a keverőcsövet (cikkszám: 98510), az első centimétert dobja el (kerülje a négy percnél hosszabb szüneteket, mert a ragasztó a keverőcsőben is megkeményedik), és vigye fel a ragasztási terület egyik oldalára. Szerelje össze a ragasztandó anyagokat négy percen belül. A csomag használata után zárja le az ikerfecskendőket. Az ezt követő megmunkálás (pl. csiszolás, festés) csak a ragasztó megszilárdulása után lehetséges. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések

	
cikkszám: 98425	cikkszám: 98050
24 ml-es ikerfecskendő önkiszolgáló csomagolásban	50 ml-es dupla patron