

SchedaTecnica

TRATTAMENTO ANTIRUGGINE IN BARATTOLO CON PENNELLO

Caratteristiche

- · Fondo e primer
- previene la formazione di nuova ruggine
- rimuove la ruggine e sigilla
- · aderenza eccellente
- compatibile con numerosi materiali
- utilizzabile anche su superfici umide
- · ecocompatibile, non tossico
- Non è necessario risciacquare
- sovrastuccabile con stucco per poliestere ed epossidico
- · privo di silicone
- dopo la sovraverniciatura resistente all'acqua, all'acqua salmastra e ad acidi e basi leggeri

Campi d'impiego

Il trattamento antiruggine in barattolo con pennello PETEC a base d'acqua penetra la ruggine esistente, ne blocca lo sviluppo e sigilla la superficie a lungo permettendone la verniciatura. Per applicazioni su auto, in casa, su macchine edili ed agricole, nell'industria e nell'artigianato.

DatiTecnici

Indurimento	3
Conservabilità	60 Mesi
Temperatura di conservazione	+5 - +35
Termostabilità	-40 - +80

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +35 °C. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Rimuovere i depositi grossolani con una spazzola metallica e pulire e sgrassare accuratamente la superficie. Applicare e lasciar agire il trattamento antiruggine PETEC sul punto corroso. Sovrastuccare o sovraverniciare il punto una volta trascorso un tempo di reazione/indurimento di 3 ore con i comuni sistemi reperibili in commercio. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. In caso di contatto con le superfici verniciate rimuovere immediatamente il trattamento antiruggine con acqua. Chiudere il barattolo dopo l'uso. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Testo della clausola di responsabilità



SchedaTecnica

Dimensioni contenitore



n. art.: 70042

250 ml

Testo della clausola di responsabilità