

# PROTEZIONE ANTISASSI E SOTTOSCOCCA GRIGIA

## Caratteristiche

- protegge parti riparate e parti della carrozzeria dalla ruggine e i sassi
- eccellente aderenza a molte superfici
- forma un film protettivo elastico, strutturale e chiuso con effetto anti-rombo
- sovraverniciabile
- non si crepa né si screpola e aderisce anche ad alte temperature
- Protezione sottoscocca traspirante, ideale anche per applicazioni su legno all'interno dei caravan
- non produce fili e non gocciola
- resistente all'acqua, alla nebbia salmastra, all'olio e ad acidi e basi leggeri

## Campi d'impiego

La protezione antisassi e sottoscocca a base di gomma sintetica PETEC può essere sovraverniciata e presenta un'ottima aderenza a diverse superfici. Per una protezione ottimale contro la ruggine e il pietrisco in molte zone soggette a corrosione. Quando è asciutta, la protezione antisassi e sottoscocca forma una pellicola di protezione elastica, strutturale e chiusa con effetto antirombo.

## Dati Tecnici

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Base                   | Gomma sintetica                               |
| Colori                 | Grigio                                        |
| Indurimento            | 2 ore a 500 µm                                |
| Sistema di indurimento | Umidità atmosferica                           |
| Conservabilità         | 36 Mesi                                       |
| Test in nebbia salina  | Fino a 480 ore, Ri 0 a 350 µm strato asciutto |
| Termostabilità         | -30 - + 100                                   |

## Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Spruzzare la protezione antisassi e sottoscocca PETEC da una distanza di circa 25 cm sulla superficie non arrugginita, pulita, asciutta e sgrassata. Trascorso il tempo di essiccazione\* è possibile sovraverniciarla. Vernici a solvente e altri prodotti possono bloccare o compromettere l'asciugatura. In caso di strati più spessi si consiglia di far asciugare il prodotto tra i diversi strati. È necessario controllare autonomamente la compatibilità dei materiali. Pericolo di auto-ossidazione in caso di leghe. Il prodotto contiene solventi che possono sciogliere o intaccare eventuali rivestimenti già presenti. Pertanto, si raccomanda di non combinare prodotti per la protezione per sottoscocca diversi senza averli prima provati. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Non applicare sul sistema frenante e di scappamento, sulla lamiera di riscaldamento o su componenti in gomma. Dopo l'uso, ruotare la bomboletta e svuotare la valvola. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Dimensioni contenitore

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>n. art.: 73310</b>                                                             | <b>n. art.: 73350</b>                                                             |
| 1000 ml                                                                           | 500 ml                                                                            |