

SchedaTecnica

SIGILLATURA MULTIFUNZIONALE DELLE GIUNZIONI, GRIGIO

Caratteristiche

Per sigillare parti di carrozzeria e saldature sovrapposte.

- · vasto spettro di aderenza
- · collegamenti durevoli
- elasticità permanente con eccellenti proprietà sigillanti
- immediatamente sovraverniciabile (bagnato su bagnato)
- privo di silicone e isocianati
- privo di solventi (dopo l'essiccazione il materiale non si ritira)
- resistente all'invecchiamento, alle intemperie e ai raggi UV

Campi d'impiego

Sigillatura delle giunture monocomponente spruzzabile e verniciabile, per la sigillatura dei cordoni di saldatura, la sovrapposizione e il ripristino della struttura originale in caso di riparazione post-incidente, per es. nel vano motore, nel bagagliaio, sul sottoscocca, sul passaruota e su tutte le saldature sovrapposte.

DatiTecnici

Base	MS Polimero
Colori	Grigio
Indurimento	3
Sistema di indurimento	Umidità atmosferica
Conservabilità	24 Mesi
Allungamento alla rottura	150
DurezzaShoreA	40
Termostabilità	-40 - +100
Tempo di impiego utile	15
Ulteriore resistenza allo strappo	8
Resistenza alla trazione	2

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +40 °C. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie utilizzando il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Tagliare la cartuccia sopra la filettatura e svitare l'ugello. Applicare la sigillatura delle giunzioni con l'apposito applicatore oppure con la pistola telescopica ad aria compressa "Multipress" (n. art. 94333). Regolando l'avanzamento del materiale, l'alimentazione dell'aria e la distanza è possibile ripristinare la struttura originaria. immediatamente sovraverniciabile (bagnato su bagnato) con vernici a base d'acqua. Vernici a solvente e altri prodotti possono bloccare o compromettere l'asciugatura. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Testo della clausola di responsabilità



SchedaTecnica

Dimensioni contenitore

PEUSC PENNICATION MATTINE ADDITION AND DESCRIPTION A	PETIEC TOTAL PROPERTY OF THE
n. art.: 94131	n. art.: 94231
310 ml	310 ml

Testo della clausola di responsabilità