

SchedaTecnica

POTENTE ADESIVO UNIVERSALE

Caratteristiche

Adesivo e sigillante elastico monocomponente con elevata aderenza iniziale e resistenza finale. L'adesivo forte PETEC è adatto per incollaggi e sigillature sicuri, durevoli e dinamici.

- vasto spettro di aderenza
- elevata aderenza iniziale e resistenza finale
- eccellenti proprietà sigillanti
- elevata capacità di carico, elastico e dinamico
- privo di silicone, solventi e isocianati
- punta richiudibile e
- sovraverniciabile
- resistente all'invecchiamento, alle intemperie, ai raggi UV e all'acqua

Campi d'impiego

Per l'incollaggio e la sigillatura nella costruzione di carrozzerie, veicoli e container. Applicazioni nel settore automobilistico: ad es. passaruota, spoiler, parafanghi, sottoscocche, fondo bagagliaio, saldature su grembialature anteriori e posteriori, sigillatura di graffature. Anche per incollaggi di montaggio di metallo, vetro, pietra, calcestruzzo, intonaco, gesso, piastrelle, pietra naturale, legno, superfici verniciate, specchi, PVC e altri materiali plastici.

DatiTecnici

Base	Polimeri silano modificati 1C
Colori	Nero
Aderenza iniziale	196
Indurimento	3
Sistema di indurimento	Umidità atmosferica
Allungamento di rottura	300
Conservabilità	24 Mesi
DurezzaShoreA	65
Termostabilità	-40 - +100
Tempo di impiego utile	20
Temperatura di lavorazione	+5 - +40
Dosaggio	25
Resistenza al taglio di trazione	1,4

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +40 °C. Pulire e sgrassare accuratamente le superfici da incollare e sigillare con il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Applicare uno strato dello spessore desiderato da un solo lato con la pistola PETEC (n. art. 81500), sistemare i componenti e premere con forza. Sovraverniciabile con prodotti idonei solo dopo completa asciugatura. Vernici a solvente e altri prodotti possono bloccare o compromettere l'asciugatura. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Testo della clausola di responsabilità



SchedaTecnica

Dimensioni contenitore



Cartuccia da 290 ml

Testo della clausola di responsabilità