

STUCCO PER ELEMENTI IN ACCIAIO POWER

Caratteristiche

Stucco bicomponente a rapido indurimento per riparare, incollare e riempire.

- facile applicazione grazie all'eccellente potere adesivo
- resistenza molto elevata
- indurimento rapido, anche sott'acqua
- non arrugginisce
- sovraverniciabile
- applicabile universalmente all'interno e all'esterno
- può essere rifinito (ad es. levigato, forato, filettato e segato)
- Resistente all'acqua, all'acqua salmastra, ai liquidi di raffreddamento, all'olio e a numerose sostanze chimiche, in particolare ai carburanti

Campi d'impiego

Adatto per incollare, riempire e sigillare fessurazioni, buchi, errori di trapanatura e cavità. Per la riparazione e la ricostruzione di parti in metallo (ferro, acciaio, ghisa, alluminio, leghe, ecc.), ceramica, calcestruzzo, legno e plastica. Per riparazioni rapide e durevoli, ad es.: serbatoio, radiatore, tubi, filettature, container, grondaie, componenti di carrozzeria e pezzi di lamiera.

Dati Tecnici

Base	Resina epossidica
Colori	Grigio
IndurimentoMinuti	30
Sistema di indurimento	2K
Resistenza alla compressione	55
Tempo di presa	10
Conservabilità	18 Mesi
DurezzaShoreA	80
Termostabilità	-50 - +180
Tempo di impiego utile	4
Resistenza al taglio di trazione	6,2

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C. Levigare la superficie a seconda delle possibilità, pulirla e sgrassarla accuratamente utilizzando il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Prelevare la quantità necessaria di stucco per elementi in acciaio POWER e rimuovere la pellicola di protezione trasparente. Modellare lo stucco per elementi in acciaio POWER fino a ottenere un colore grigio uniforme. Applicare lo stucco direttamente sul punto da riparare entro tre minuti e premere con forza inserendolo all'interno di fessure e fori. È possibile procedere alla finitura (ad es. levigatura, verniciatura) soltanto dopo l'indurimento dell'adesivo. Vernici a solvente e altri prodotti possono bloccare o compromettere l'asciugatura. Dato il gran numero di applicazioni, materiali e altri fattori chiave, è necessario effettuare una prova e un test di idoneità. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Scheda Tecnica

Dimensioni contenitore

	
n. art.: 97350	n. art.: 97450
Confezione da 50 g	50 g in cartoncino self-service