

### SchedaTecnica

# **POXY**

#### Caratteristiche

Adesivo universale bicomponente trasparente a base di resina epossidica a elevata aderenza.

- Incollaggio trasparente
- ottima aderenza
- · indurimento rapido
- elevata resistenza alla trazione e agli urti
- elevata resistenza agli urti 50 kJ / m2
- elevata resistenza alla compressione: 9 N / mm2
- applicabile universalmente all'interno e all'esterno
- Resistente all'acqua, all'acqua salmastra e a numerose sostanze chimiche

## Campi d'impiego

Eccellente aderenza a metallo, pietra, legno, vetro, ceramica e molte materie plastiche.

#### **DatiTecnici**

Base	Resina epossidica
Colori	Trasparente
IndurimentoMinuti	30
Sistema di indurimento	2K
Resistenza alla compressione	9
Tempo di presa	10
Conservabilità	24 Mesi
Resistenza agli urti	50
Termostabilità	-50 - +100
Tempo di impiego utile	4 - 5
Resistenza alla trazione	40
Resistenza al taglio di trazione	10 - 20

# Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C. Levigare la superficie a seconda delle possibilità, pulirla e sgrassarla accuratamente utilizzando il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Come agente collante si consiglia il primer per plastica PETEC (n. art. 98315). Utilizzare la pistola PETEC a doppia cartuccia (n. art. 98502) e rimuovere il tappo. Spremere la quantità di adesivo necessario e mescolare oppure utilizzare un miscelatore (evitare pause di oltre 4 minuti, poiché l'adesivo indurisce anche all'interno del miscelatore) e applicare il prodotto direttamente sul punto da incollare. Unire i materiali da incollare entro 4 minuti. Dopo l'uso, chiudere la cartuccia doppia con il tappo. È possibile procedere alla finitura (ad es. levigatura, verniciatura) soltanto dopo l'indurimento dell'adesivo. Vernici a solvente e altri prodotti possono bloccare o compromettere l'asciugatura. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Testo della clausola di responsabilità



# SchedaTecnica

# **Dimensioni contenitore**

POXY  **Animation transmission  **Animation  **Animation	POXY  Including the control of the c
n. art.: 98425	n. art.: 98050
Applicatore doppio da 24 ml nel cartoncino self-service	Cartuccia doppia da 50 ml

Testo della clausola di responsabilità