

INOX SPRAY

Produktegenskaper

- Sveisbar overflateforsegling
- Sveise- og korrosjonsbeskyttelsessjikt
- Kompatibel med mange materialer
- Fremragende dekkraft
- Unngå kontaktkorrosjon
- Silikonfri
- Bestandig mot vann, saltvann, lette syrer og baser

Bruksområder

PETEC INOX spray er en hurtigtørkende og universelt overflatebelegg. Korrosjonsmidlet med fremragende hefteevne forsegler sveisepunkter og -sømmer permanent. Produktet virker som korrosjonsbeskyttelse mellom to materialer ved sveising. Også egnet til bruk på dekkgass- og punktsveising som sveisepunktforsegling. Til bruk på området karosseri- og bilbygging, metallbygging, sveisebedrifter, skipsfart, anleggs- og landbruksmaskiner samt innen industri og håndverk.

Tekniske data

Farger	Sølv
Berøringsstør (minutter)	15
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Støvtør (minutter)	5
Temperaturbestandighet (°C)	+120

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +25 °C. Rist boksen godt før bruk. Fjern grove rester fra overflatene (f.eks. sandblåsing eller sliping), og rengjør og avfett grundig med PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Spray PETEC INOX spray i flere tynne lag på flaten som skal behandles i en avstand på ca. 20 cm. Produktet skal tørkes mellom de enkelte sprayingene i ca. 4 minutter. Etter ca. 2–3 timer kan overflaten sveises med egnede sveisemetoder. Tørketiden avhenger av sjiktktykkelsen, omgivelsestemperaturen og luftfuktigheten. Fullstendig tørking oppnås etter 24 timer. Kan først overmales etter fullstendig gjennomherding med egnede produkter. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Drei boksen opp ned etter bruk og spray ventilen tom. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 70360

500 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.