

SINK-ALU-SPRAY - GRUNNING

Produktegenskaper

- Langtidsbeskyttelse mot korrosjon
- God vedheft på materialer
- Kan lakkeres og punktsveises
- Utmerket korrosjonsbeskyttelse takket være høye sink- og aluminiumsandeler
- Kompatibel med mange materialer
- Silikonfri
- Hurtigtørkende, glatt, porefri film
- Kan overlakkeres
- Bestandig mot vann, saltvann, lette syrer og baser

Bruksområder

Som permanent katodisk rustbeskyttelsesgrunning og langtidsbeskyttelse mot korrosjon av metaller som er utsatt for korrosive påvirkninger. Til å forsinke og utbedre skadesteder på galvaniserte deler samt på bore-, sveise- og kuttsteder. Det fastheftende og motstandsdyktige laget er svært værbestandig og brukes til lakkbeskyttelse mot rust på metalloverflater slik som på fallrør, ventilasjonsinnretninger, stålkonstruksjoner mv. Også egnet til grunning av deler til anlegg, maskiner og karosserier innen bil-, karosseribygging, husholdning, håndverk, metallbedrifter, metallvirksomheter, rørledningsbygging, VVS-bedrifter samt industri.

Tekniske data

Farger	Sølv
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	+200

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: +10 °C til +25 °C. Rist boksen godt før bruk. Fjern grove rester fra overflatene (f.eks. sandblåsing), og rengjør og avfett grundig med PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Spray PETEC Sink-alu-spray jevnt på flaten som skal behandles i en avstand på ca. 20 cm. Overflaten er etter ca. 8 min. støvtørr, etter 20 – 30 min. berøringstørr. Fullstendig tørking oppnås etter 24 timer. Kan først overmales etter fullstendig gjennomherding med egnede produkter. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 71050

500 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.