

UNDERKAROSSERIBESKYTTELSE BITUMEN, SPRAY

Produktegenskaper

- Langtidsbeskyttelse mot rust og steinsprut
- Meget god vedheft til mange metalloverflater
- Danner en permanent, støt elastisk og sluttet beskyttelsesfilm med støydempende virkning
- Bestandig mot vann, saltspraytåke, olje samt lette syrer og baser
- Kan ikke overlakkeres

Bruksområder

PETEC underkarosseribeskyttelse på bitumenbasis gir optimal beskyttelse mot rust og steinsprut på områder som er utsatt for korrosjon med meget god vedheft til mange metalloverflater. Den bitumenbaserte underkarosseribeskyttelsen danner en permanent, støt elastisk og sluttet beskyttelsesfilm med støydempende virkning

Tekniske data

Basis	Bitumen
Farger	Svart
Herding / endefasthet (mm på 24 timer)	3,5 timer ved 500 µm
Herdesystem	Luftfuktighet
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Salttåkeprøve etter DIN 50021 (timer ved µm)	1000 ved 400 (Ri0)
Temperaturbestandighet (°C)	-25 - +100


Bruksanvisning

Bearbeidings temperatur: +5 °C til +30 °C. Rist boksen godt før bruk. Spray PETEC bitumenbasert underkarosseribeskyttelse på rustfri, ren, tørr og avfettet overflate i en avstand på 25 cm. Ved tykkere lag anbefales at produktet tørkes mellom lagene. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. Fare for autooksidering på legeringer. Produktet inneholder løsemidler som ev. kan løsne eksisterende lag eller angripe disse. Forskjellige karosseribeskyttelsesprodukter skal derfor ikke kombineres vilkårlig med hverandre uten først å prøve dem ut på egenhånd.

For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Kan ikke overlakkeres. Påfør ikke på bremse- og eksossystemet, varmeplater eller gummideler. Drei boksen opp ned etter bruk og spray ventilen tom. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

		
Artikkelnummer: 73100	Artikkelnummer: 73110	Artikkelnummer: 73150
1000 ml	1000 ml	500 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.