

BESKYTTELSE MOT STEINSPRUT OG SKADER UNDER KAROSSERIET, GRÅ

Produktegenskaper

- Beskytter reparasjons- og karosserideler mot rust og steinsprut
- Meget god vedheft til mange overflater
- Danner en elastisk, strukturell og sluttet beskyttelsesfilm med støydempende virkning
- Kan overlakkeres
- Blir ikke sprø eller slår sprekker, og hefter også ved høye temperaturer
- Pusteaktiv underkarosseribeskyttelse, også egnet til tre-bruksområder på campingvognen
- Trekker ingen tråder, og er dråpefri
- Bestandig mot vann, saltspraytåke, olje samt lette syrer og baser

Bruksområder

PETEC beskyttelse mot steinsprut og skader under karosseriet på syntetisk gummibasis er overlakkerbar og har meget god vedheft på mange overflater. Gir optimal beskyttelse mot rust og steinsprut på mange områder utsatt for korrosjon. I tørket tilstand danner steinsprut- og underkarosseribeskyttelsen en elastisk, strukturell og sluttet beskyttelsesfilm med støydempende virkning.

Tekniske data

Basis	Syntetisk kautsjuk
Farger	Grå
Herding / endefasthet (mm på 24 timer)	2 timer ved 500 µm
Herdesystem	Luftfuktighet
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Salttåkeprøve etter DIN 50021 (timer ved µm)	Inntil 480 timer, Ri 0 ved 350 µm, tørt lag
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - + 100

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: +5 °C til +30 °C. Rist boksen godt før bruk. Spray PETEC steinsprut- og underkarosseribeskyttelsen på rustfri, ren, tørr og avfettet overflate i en avstand på 25 cm. Etter tørking* kan man overlakkeres. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. Ved tykkere lag anbefales at produktet tørkes mellom lagene. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. Fare for autooksidering på legeringer. Produktet inneholder løsemidler som ev. kan løsne eksisterende lag eller angripe disse. Forskjellige karosseribeskyttelsesprodukter skal derfor ikke kombineres vilkårlig med hverandre uten først å prøve dem ut på egenhånd. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Påfør ikke på bremse- og eksossystemet, varmeplater eller gummideler. Drei boksen opp ned etter bruk og spray ventilen tom. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 73310	Artikkelnummer: 73350
1000 ml	500 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.