

MULTI UNDERKAROSSERIBESKYTTELSESVOKS, GJENNOMSIKTIG, SUGEBOK

Produktegenskaper

- Beskytter og pleier karosseri- og metalleder
- Hurtigtørkende, permanent plastisk beskyttelsesfilm
- Meget god vedheft
- Varmebestandig inntil +200 °C
- Fuktighetsfortrengende
- Fremragende egnet som beskyttelses- og konserveringsmiddel
- Fleksibelt og lett klebrig vannsjikt med fremragende temperaturbestandighet
- Blir ikke sprøtt eller slår sprekker
- Fremragende krypeevne
- Høy varmbestandighet og god kuldefleksibilitet
- Bestandig mot vann, saltspraytåke, olje samt lette syrer og baser

Bruksområder

PETEC Multi underkarosseribeskyttelsesvoks gir optimal beskyttelse mot korrosjon og steinsprut på alle områder og har vedheft til mange overflater. Takket være den utmerkede krypevnen når Multi underkarosseribeskyttelsesvoksen også frem til vanskelig tilgjengelige karosserihulrom.

Tekniske data

Basis	Parafinvoks
Basis	Olje
Farger	Translucent
Arbeidstrykk (bar)	3 - 4
Herding / endefasthet (mm på 24 timer)	2 timer ved 500 µm
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Salttåkeprøve etter DIN 50021 (timer ved µm)	1000 ved 100 µm (Ri0)
Temperaturbestandighet (°C)	-35 - +200

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +30 °C. Rist boksen godt før bruk. Påfør PETEC Multi underkarosseribeskyttelsesvoks med PETEC underkarosseribeskyttelsespistolen (art.-nr. 98507) i en avstand på ca. 25 cm på rustfri, ren, tørr og avfettet overflate, ev. skru på slange. Ved tykkere lag anbefales at produktet tørkes mellom lagene. Egntesting av materialkompatibilitet er nødvendig. Fare for autooksidering på legeringer. Produktet inneholder løsemidler som ev. kan løse eksisterende lag eller angripe disse. Forskjellige karosseribeskyttelsesprodukter skal derfor ikke kombineres vilkårlig med hverandre uten først å prøve dem ut på egenhånd. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Kan ikke overlakkeres.

Påfør ikke på bremse- og eksossystemet, varmeplater eller gummideler. Rengjør underkarosseribeskyttelsespistolen etter bruk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 73410	Artikkelnummer: 73450
1000 ml	500 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.