

# MULTI UNDERKAROSSERIBESKYTTELSESVOKS, SVART, SPRAY

## Produktegenskaper

- Beskytter og pleier karosseri- og metalleder
- hurtigtørkende, permanent plastisk beskyttelsesfilm
- Meget god vedheft
- Varmebestandig inntil +200 °C
- Fuktighetsfortrengende
- Fremragende egnet som beskyttelses- og konserveringsmiddel
- Fleksibelt og lett klebrig vannsjikt med fremragende temperaturobestandighet
- Blir ikke sprøtt eller slår sprekker
- Fremragende krypeevne
- Høy varmebestandighet og god kuldefleksibilitet
- Bestandig mot vann, saltspraytåke, olje samt lette syrer og baser

## Bruksområder

PETEC Multi underkarosseribeskyttelsesvoks gir optimal beskyttelse mot korrosjon og steinsprut på alle områder og har vedheft til mange overflater. Takket være den utmerkede krypeevnen når Multi underkarosseribeskyttelsesvoksen også frem til vanskelig tilgjengelige karosserihulrom.

## Tekniske data

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Basis                                        | Parafinvoks           |
| Basis                                        | Olje                  |
| Farger                                       | Svart                 |
| Herding / endefasthet (mm på 24 timer)       | 2 timer ved 500 µm    |
| Lagringsdyktighet (måneder)                  | 36 Måneder            |
| Salttåkeprøve etter DIN 50021 (timer ved µm) | 1000 ved 100 µm (Ri0) |
| Temperaturbestandighet (°C)                  | -35 - +200            |

## Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: +5 °C til +30 °C. Rist boksen godt før bruk. Spray PETEC Multi underkarosseribeskyttelsesvoks på rustfri, ren, tørr og avfettet overflate i en avstand på 25 cm. Ved tykkere lag anbefales at produktet tørkes mellom lagene. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. Fare for autooksidering på legeringer. Produktet inneholder løsemidler som ev. kan løsne eksisterende lag eller angripe disse. Forskjellige karosseribeskyttelsesprodukter skal derfor ikke kombineres vilkårlig med hverandre uten først å prøve dem ut på egenhånd. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Kan ikke overlakkeres. Påfør ikke på bremse- og eksossystemet, varmeplater eller gummideler. Drei boksen opp ned etter bruk og spray ventilen tom. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Teknisk datablad

### Beholderstørrelser

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>Artikkelnummer: 73420</b>                                                      | <b>Artikkelnummer: 73460</b>                                                      |
| 1000 ml                                                                           | 500 ml                                                                            |

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.