

HULROMBESKYTTELSE OG KONSERVERING, GJENNOMSIKTIG

Produktegenskaper

- Langtids korrosjonsbeskyttelse til karosserihulrom
- Hurtigtørkende, permanent plastisk beskyttelsesfilm
- Fuktighetsfortrengende, blir ikke sprøtt eller slår sprekker
- Fleksibelt og lett klebrig vannsjikt
- Svært god krypeevne, når også frem til vanskelig tilgjengelige karosserihulrom
- Trenger inn og fortrenger fuktighet
- Høy varmebestandighet og god kuldefleksibilitet
- Bestandig mot vann, saltspraytåke, olje samt lette syrer og baser
- 60 cm spraysonde (spray) følger med

Bruksområder

Byr på optimal beskyttelse i mange korrosjonsutsatte områder. Den utmerkede krypevnen når også frem til vanskelig tilgjengelige karosserihulrom.

Tekniske data

Basis	Parafinvoks
Farger	Translucent
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Salttåkeprøve etter DIN 50021 (timer ved µm)	1000 ved 100 µm (Ri0)
Temperaturbestandighet (°C)	-35 - +200

Bruksanvisning

Bearbeidings temperatur: +5 °C til +30 °C. Rist boksen godt før bruk. Spray PETEC hulrombeskyttelse og konservering på rustfrie, rene, tørre og avfattede overflater. Ved tykkere lag anbefales at produktet tørkes mellom lagene. Ved lagtykkelse bestående av flere lag kan det oppstå en hvitfarging av voksen. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. Fare for autooksidering på legeringer. Produktet inneholder løsemidler som ev. kan løsne eksisterende lag eller angripe disse. Forskjellige karosseribeskyttelsesprodukter skal derfor ikke kombineres vilkårlig med hverandre uten først å prøve dem ut på egenhånd.

For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Kan ikke overlakkeres. Påfør ikke på bremse- og eksossystemet, varmeplater eller gummideler. Drei boksen opp ned etter bruk og spray ventilen tom. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 73510	Artikkelnummer: 73550
1000 ml	500 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.