

VAIERFETT, VAIER- OG TANNHJULSFETT

Produktegenskaper

- Smører og beskytter
- Ekstrem vedheft og belastbarhet
- Høytrykksbestandig
- Dryppfast
- Blir ikke sprøtt eller slår sprekker
- Silikonfri
- Fremragende egnet som beskyttelses- og konserveringsmiddel
- Bestandig mot vann, saltspraytåke, olje samt lette syrer og baser

Kan også brukes som gulv- og hulrombeskyttelse. Fettet byr på optimal og støt elastisk beskyttelse i mange korrosjonsutsatte områder.

- Langtidskorrosjonsbeskyttelse for karosseri og hulrom
- Fuktighetsfortrengende, blir ikke sprøtt eller slår sprekker
- Utmerket krypeevne, trenger inn og fortrenger fuktighet
- Etter tørking danner produktet et støt elastisk beskyttelseslag
- Beskytter mot korrosjon og steinsprut
- Høy varmebestandighet og god kuldefleksibilitet

Bruksområder

PETEC Vaierfett er et høytrykksbestandig og viskøst langtidssmøremiddel med svært høy vedheft, selv under ekstreme belastninger. Smøremiddelet med krypefunksjon og korrosjonsbestandighet brukes til permanent smøring av tau, vaiere, kjeder, koblinger, skiftespaker, spindler, føringer, glideskinner, dørbolter, lagre, hengsler, ledd og alle deler som er utsatt for høyt trykk, støt og vibrasjoner. Kan også brukes som gulv- og hulrombeskyttelse.

Tekniske data

Basis	Parafinvoks
Farger	Ravsyre
Arbeidstrykk (bar)	3-4
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-35 - +100

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +30 °C. Rist kanister godt før bruk eller før påføring av innholdet. Påfør PETEC Vaierfett på rustfri, ren, tørr og avfettet overflate med egnet pistol og la virke ca. 10 minutter. Prosedyren kan gjentas flere ganger. Ved bruk som gulvbeskyttelse: Egntesting av materialkompatibilitet er nødvendig. Fare for autooksidering på legeringer. Produktet inneholder løsemidler som ev. kan løsne eksisterende lag eller angripe disse. Forskjellige karosseribeskyttelsesprodukter skal derfor ikke kombineres vilkårlig med hverandre uten først å prøve dem ut på egenhånd. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Kan ikke overlakkeres.

Påfør ikke på bremse- og eksossystemet, varmeplater eller gummideler. Rengjør fettpressen etter bruk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 73615

5L

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.