

RENGJØRINGSKLUT

Produktegenskaper

- Til å fjerne rester av silikon på klebeflaten på frontruter
- Fri for rester

Bruksområder

Til rengjøring og avfetting av limflater før bruk av lim og tetningsmidler.

Tekniske data

Basis	99,9 % IPA isopropanol
Farger	Transparent
Luftetid (minutter)	10
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Bearbeidingsstemperatur (°C)	+5 - +35

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: +5 °C til +35 °C. Vanlige rengjøringsmidler og glassrengjøringsmidler er helt uegnet til forbehandling av rutelimer. Ru limflatene med medfølgende fleeceduk, og rengjør og avfett grundig med PETEC rengjøringsklut i én retning. Avhengig av tilsmussingsgrad kan det være nødvendig å gjenta prosedyren. I området til limflaten må skitt, støv, olje, fett og voks fjernes uten gjenlevninger. Du skal også passe på at stedet som skal behandles, er fritt for eventuelle silikonrester. Etter luftetiden på 10 minutter kan limflaten viderebehandles (f.eks. Multiaktiv Primer eller direkte påføring av lim). Overhold innbyggingsanvisningen, sikkerhets- og teknisk datablad! (Last ned PETEC-innbyggingsanvisningen, datablader og brukervideo fra www.petec.de)

Beholderstørrelser


Artikkelnummer: 82111
1 stk.

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.