

VINDUSLIM-SETT

Produktegenskaper

Limsettsystem til vindu for montering av frontrute, bakrute og sidevinduer.

- Egnet til alle biltyper
- Rask herding
- Høymodulært
- Også til antenner
- Lav ledeevne
- Kjøreklar på kort tid: 120 minutter

Bruksområder

Til montering av front-, bak- og sidevinduer.

Tekniske data

Basis	1-komponents-polyuretan
Farger	Svart
Herding / endefasthet (mm på 24 timer)	3,5
Herdssystem	Luftfuktighet
Sikker bortkjøringstid (minutter)	2
Lagringsdyktighet (måneder)	12 Måneder
Forlengelse ved rivning (%)	700
Skjærfasthet (N/mm ²)	3,5
Shore A-hardhet	57
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +100
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	20
Bearbeidingstemperatur (°C)	+5 - +35
Sikker bortkjøringstid (timer)	2
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	7,5

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +35 °C. Ru eventuelt opp klebeflaten lett med en fleeceduk. Rengjør og avfett klebeflater grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82111) eller PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Påfør deretter PETEC Primer og aktivatorstick (art.-nr. 82410) jevnt i én retning på limflaten på glassruten. Åpne rutelimpatronen, sett på munnstykket og kast de første 2 cm av limet. Rutelimet påføres i form av en trekantet streng på klebeflaten med limpistolen. Følg anvisningen fra bilprodusenten om geometri på strengen og sørg for montering. Overhold innbyggingsanvisningen, sikkerhets- og teknisk datablad! (Last ned PETEC-innbyggingsanvisningen, datablader og brukervideo fra www.petec.de)

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 83333	Artikkelnummer: 83433
310 ml patronsett	400 ml slangeposesett

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.