

ØKONOMISK GLASSRUTELIM

Produktegenskaper

Til montering av front-, bak- og sidevinduer uten primer.

- UV-bestandig
- Isocyanatfri
- Lav ledeevne
- Egnet til alle biltyper
- TÜV Crash-testet og kontrollert
- Høymodulært
- Rask herding
- Kjøreklar 120 minutter

Bruksområder

Til montering av front-, bak- og sidevinduer uten primer

Tekniske data

Basis	1-komponents modifisert silanpolymer
Farger	Svart
Herding / endefasthet (mm på 24 timer)	3
Herdssystem	Luftfuktighet
Bruddforlengelse (%)	180
Sikker bortkjøringstid (minutter)	2
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Shore A-hardhet	60
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +110
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	15
Bearbeidingstemperatur (°C)	+5 - +35
Sikker bortkjøringstid (timer)	2
Strekkspenning (N/mm²)	2,7
Strekkskjærestyrke (N/mm²)	3,0

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +35 °C. Ru eventuelt opp klebeflaten lett med en fleeceduk. Rengjør og avfett klebeflater grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82111) eller PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Åpne rutelimposen, sett på munnstykket og legg i en passende limpistol. Rutelimet påføres i form av en trekantet streng på klebeflaten med limpistolen. Følg anvisningen fra bilprodusenten om geometri på strengen og sørg for montering. Begynnelsen og slutten på limstrengen må overlappe og legges rent på. Overhold innbyggingsanvisningen, sikkerhets- og teknisk datablad! (Last ned PETEC-innbyggingsanvisningen, datablader og brukervideo fra www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 84400

400 ml slangepose