

HYDRAULIKK- OG TRYKKLUFTTETNING

Produktegenskaper

Tyntflytende, høyfast og høytrykksbestandig hydraulikk- og pneumatikketting for gjenger inntil M20/ 3/4" med et spaltemål på inntil 0,15 mm. Temperaturbestandig inntil +150 °C og trykksbestandighet inntil 120 bar.

- Rask anaerob herding
- Sikrer og tetter gjenger pålitelig
- Kan erstatte PTFE-tape og hamp
- Motstandsdyktig mot korrosjon, vibrasjon, vann, saltvann, olje, drivstoff, kjølevæske, hydrokarbon og mange andre kjemikalier

Bruksområder

Til sikring og tetning av hydrauliske og pneumatiske gjengeforbindelser, ledninger, skruer og mutrer, bolter mm. med høytrykk på inntil 120 bar.

Tekniske data

Farger	Brun
Herding (timer)	3 - 6
Herdssystem	anaerob
Funksjonsfasthet (timer)	1 - 3
Beholderstørrelse inntil	M20
Pressetid (minutter)	10-20
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Løsrivningsmoment (Nm)	12 – 18
maks. trykk (bar)	120
Spaltesammenføyning (mm)	0,15
Temperaturbestandighet (°C)	-55 - + 150
Viskositet (Pa·s)	600
Selvsikringsmoment (Nm)	10 – 20

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: + 5 °C til + 35 °C. Rengjør og avfett skrueforbindelsen grundig med PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Påfør PETEC hydraulikk- og pneumatikketting ensidig og skru umiddelbart sammen. Trekk til skrueforbindelse til foreskrevet tiltrekningsmoment. * Den anaerobe herdingen skjer under fravær av luft mellom metallflatene. På passive overflater, store spaltebredder, lav omgivelsestemperatur og til rask herding anbefaler vi PETEC aktivator anaerob (art.-nr. 90920). For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Overhold anvisningene i det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 90550

50 g flaske

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.