

2K-POWERKLEBER HIGH PERFORMANCE

Produktegenskaper

2K Powerkleber forener rask herding og allsidig bruk med høy spaltefylleevne ved maksimal limekraft takket være 2-komponent teknologi.

- Til liming og reparasjon av materialer og materialkombinasjoner i løpet av få sekunder.
- Rask, sterk, allsidig, fleksibel, uavhengig av materiale
- Spaltedekning inntil 6 mm
- Ingen drypping/renning, kan brukes opp ned
- Kan slipes og overmales med mange lakkeringsystemer
- motstandsdyktig mot vann, saltvann og mange kjemikalier

Bruksområder

Liming og reparasjon av plast, metall, gummi, keramikk, porselan, tre, papir, kartong osv. med hverandre.

Tekniske data

Basis	Etylcianoakrylat
Farger	Transparent
Herding (minutter)	4
Pressetid (minutter)	2-4
Lagringsdyktighet (måneder)	12 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - +80
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	1
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	Materialavhengig

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: + 5 °C til + 35 °C. Slip overflatene om mulig og rengjør og avfett grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 og 82200). For lavenergetiske plaststoffer anbefaler vi plastprimer (art.-nr. 98315) til å skape vedheft. Slip sprekker til de har V-form. Sett inn stampelet, fjern hetten, sett på blanderøret (unngå avbrudd på mer enn 30 sekunder da limet også herder i blanderøret) og påfør direkte på stedet som skal limes. Sammenføy materialene som skal limes i løpet av et minutt. Takket være den raske kjemiske reaksjonen kan det oppstå hvite rester på overflaten. Lukk dobbeltsprøyten med hetten etter bruk. Etterbehandling (f.eks. sliping, lakking) er først mulig etter at limet er herdet. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 93510

11 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.