

PROFILGUMMILIM PENSELBOKS

Produktegenskaper

Til høyfast og permanent elastisk liming.

- Egnet til absorberende og ikke-absorberende materialer
- Sterk vedheft
- Beständig mot vann, saltvann, olje, drivstoff, fortynnede syrer og baser

Bruksområder

Egnet til små og store limoppgaver innendørs og utendørs av f.eks. gummiprofiler, hel-, skum- og naturgummi samt lær, tekstiler, filt, stiv PVC og butylgummi, også i forbindelse med tre, fibersementplater og metaller (stål, blikk, aluminium) og mye mer. Til bruk i bil (dørgummier, tetninger, kledninger, lydisolasjonsmatter og -folier osv.), campingvogn, båt, industri, håndverk og husholdning.

Tekniske data


Basis	Polychloroprene
Farger	Gulaktig transparent
Luftetid (minutter)	10-15
Herding (timer)	48
Pressetid (minutter)	10
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Skjærfasthet (N/mm ²)	3
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - +120
Forbruk (ml/m ²)	75

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +25 °C. Slip overflatene om mulig, rengjør og avfett grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Rist PETEC Profilgummilim godt før bruk og påfør. Påfør profilgummilimet jevnt på begge overflatene som skal limes sammen og la det lufte seg ved romtemperatur i ca. 10 minutter. Når tidspunktet for liming nås, settes klebeflatene nøyaktig på hverandre og presses kraftig sammen. Bank ikke! På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 93835

350 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.