

KAROSSERITETNINGSMASSE

Produktegenskaper

Hurtigherdende, permanent elastisk karosseritetningsmasse som kan lakkeres og sparkles på gummibasis for universelle bruksområder innen karosseri- og bilbygging.

- Fyller ut forskjellig store tetningsspalter
- Festes godt, trekker ingen tråder – dråpefri
- Vibrasjonsfast
- Silikonfri, ikke korrosiv
- Til gjenoppretting av originalstruktur
- Kan overlakkeres
- Bestandig mot fortynnede syrer og baser

Bruksområder

Tetter sømmer, falser, fuger og overlappinger i karosseriet permanent slik som kanter, sveisesømmer, golvgrupper, bagasjerom, passasjerom, hjulbrønner, sidedeler samt front- og hekkskytter. Meget god vedheft til metaller (stålplate ubehandlet, grunnet og lakkert, aluminium, rustfritt stål) og mange plasttyper (f.eks. ABS, GRP, PUR-RIM, Polykarbonat, PUR-myk, PUR, polykarbonat, hard PVC osv.) samt tre- og filtisolasjonsplater.

Tekniske data

Basis	Syntetisk kautsjuk
Farger	Grå
Herding / endefasthet (mm på 24 timer)	4
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - +80
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	5

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: + -5 °C til + 35 °C. Rengjør og avfett tetningsflater grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Påfør ønsket sjikttykkelse med pensel (art.-nr. 81130) eller sparkel, juster deler etter behov og fjern overskytende materiale. Kan først overmales etter fullstendig gjennomherding med egnede produkter. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikelnummer: 94130

1000 ml boks

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.