

KRAFTLIM, UNIVERSALT OG STERKT

Produktegenskaper

Elastisk 1-komponent lim- og tetningsstoff med sterk startvedheft og endefasthet. PETEC kraftlim egner seg til sikre, holdbare og dynamisk belastede limforbindelser og tetninger.

- Bredt vedheftespekter
- Sterk startvedheft og endefasthet
- Fremragende tetningsegenskaper
- Elastisk og dynamisk høy belastningsevne
- Silikon-, løsemiddel-, isocyanatfri
- Spiss kan brukes flere ganger
- Kan overlakkeres
- Aldrings-, vær-, UV- og vannbestandig

Bruksområder

For liminger og tetninger innen karosseri-, bil- og containerbygging. Bruksområder i bilområdet: f.eks. hjulbrønner, spoilere, skjermer, bilgulv, bagasjeromgulv, sømmer på front- og hekkskytter, falsforsegling. Også til monteringsliming av metall, glass, stein, betong, puss, gips, fliser, naturstein, tre, lakkerte overflater, speil, PVC og mange plasttyper.

Tekniske data

Basis	1-komponents modifisert silanpolymer
Farger	Svart
Startvedheft (kg/m ²)	196
Herding / endefasthet (mm på 24 timer)	3
Herdesystem	Luftfuktighet
Bruddforlengelse (%)	300
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Shore A-hardhet	65
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +100
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	20
Bearbeidingstemperatur (°C)	+5 - +40
Forbruk (ml/m ²)	25
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	1,4

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: + 5 °C til +40 °C. Rengjør og avfett lim- og tetningsflater grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Påfør ønsket sjikttykkelse ensidig med PETEC limpistolen (art.-nr. 81500) som limstreng, juster delene og trykk fast på. Kan først overmales etter fullstendig gjennomherding med egnede produkter. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 94229

290 ml patron

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.