

FLERFUNKSJONELL SØMTETNING, SVART

Produktegenskaper

Til forsegling og tetting av karosserideler og overlappende skjøter.

- Bredt vedheftespekter
- Permanente forbindelser
- Permanent elastisk med utmerkede tetningsegenskaper
- Umiddelbart overlakkerbar (vått-i-vått)
- Silikon- og isocyanatfri
- Løsemiddelfri (etter fullstendig tørking skrumper materialet ikke)
- Aldrings-, vær-, UV-bestandig

Bruksområder

1-komponent sprøyte- og penselpåførbar sømtetning til tetting av sveisesømmer, overlappinger og til gjenoppbygging av den originale strukturen etter ulykkesreparasjon, f.eks. i motorrommet, bagasjerommet, gulvgrupper, hjulbrønner og til alle overlappende skjøter.

Tekniske data

Basis	MS-polymer
Farger	Svart
Herding / endefasthet (mm på 24 timer)	3
Herdesystem	Luftfuktighet
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Forlengelse ved rivning (%)	150
Shore A-hardhet	40
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +100
Brukstid / bearbeidingsstid (minutter)	15
Rivestyrke (N/mm)	8
Strekkestyrke (N/mm ²)	2

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: +5 °C til +40 °C. Rengjør og avfett flaten grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Kutt av patron over gjengene og skru på munnstykket. Påfør sømtetningen ved hjelp av limpistolen eller med teleskop-trykkluftpistolen «Multipress» (art.-nr. 94333). Den originale strukturen gjenoppbygges ved å stille inn materialmatingen, lufttilførselen og avstanden. Umiddelbart overlakkerbar (vått-i-vått) med lakk. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 94131	Artikkelnummer: 94231
310 ml	310 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.