

2K KRAFT- OG KONSTRUKSJONSLIM

Produktegenskaper

- Bruk uten primer på MS-polymerbasis
- Bredt vedheftespekter
- Høy startvedheft og sterk endefasthet
- Elastisk og dynamisk høy belastningsevne
- støt- og vibrasjonshemmende
- Spalteoverlapping på inntil 40 mm
- Drypper og flyter ikke, også egnet til loddrett bruk og bruk i høyde
- Kan overlakkeres
- Løsemiddelfritt
- Universalbruk både innendørs og utendørs
- Bestandig mot vær, aldring og UV-stråling

Bruksområder

Rask og elastisk herding av 2-komponent lim- og tetningsstoff 2-komponents-teknologien garanterer en spenningsfri og jevn herding, også ved store og helflate liminger samt ved lave temperaturer og lav luftfuktighet. Egnet til absorberende og ikke-absorberende limflater av metall, glass, stein, betong, gips, fliser, naturstein, tre, malte overflater, speil, styren og mange plasttyper. Produktet egner seg til sikre, holdbare og dynamisk belastede limforbindelser og tetninger på mange områder.

Tekniske data

Basis	2K Modifizierte Silan Polymere
Farger	Svart
Herding (minutter)	60
Herding (timer)	1
Herdesystem	2K
Bruddforlengelse (%)	350
Lagringsdyktighet (måneder)	12 Måneder
Shore A-hardhet	40
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +90
Brukstid / bearbeidingsstid (minutter)	10
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	2

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: +5 °C til +40 °C. Rengjør og avfett flatene grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Ta av hetten og pluggen, monter blandingsrøret (art.nr. 98508) og plasser i PETEC limpistolen (art.nr. 81500). For å sikre et perfekt blandingsforhold bør de første 5 cm kastes. Påfør limet direkte på limflaten (unngå pauser på mer enn 25 minutter fordi limet også herdes i blanderøret) og monter flatene sammen innen 25 minutter. Lukk patronen med hetten etter bruk. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 94429

250 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.