

LIMING OG TETNING MED MONTERINGSLIM – GRÅTT

Produktegenskaper

Elastisk, enkomponent lim og tetningsmiddel, egnet til absorberende og ikke-absorberende limflater.

- bruk uten primer
- Bredt vedheftespekter samt utmerkede tetningsegenskaper
- ekstremt høy startvedheft og sterk endefasthet
- Elastisk og dynamisk høy belastningsevne
- støt- og vibrasjonshemmende
- For bruk innvendig og utvendig
- Herder også under vann
- Kan males med dispersjonsfarger
- Kan overlakkeres
- Fri for isocyanat, løsemidler, PVC og silikon
- Godkjent for bruk i nærheten av levnettsmidler
- Vær-, aldrings-, UV-, vann- og saltvannsbestandig

Bruksområder

Godt egnet til bygg, håndverk, husholdning, hobby, industri og bil. Limer metall, glass, stein, betong, puss, fliser, naturstein, tre, lakkerte overflater, speil, styrol, gipskartong- og sponplater, karosseri- og platedeler, isoleringsplater.

Tekniske data

Basis	1-komponents modifisert silanpolymer
Farger	Grå
Startvedheft (kg/m ²)	122
Herding / endefasthet (mm på 24 timer)	3
Herdesystem	1K
Bruddforlengelse (%)	350
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Shore A-hardhet	58
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +100
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	15
Bearbeidingstemperatur (°C)	5°C - +40
Forbruk (ml/m ²)	25
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	2,6

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.

Teknisk datablad

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +40 °C. Rengjør og avfett flatene grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Kutt av patron over gjengene, skjær til munnstykket og skru på. Påfør ønsket sjikttykkelse ensidig med PETEC limpistolen (art.-nr. 81500) som limstreng, juster delene og trykk fast på. Kan først overmales etter fullstendig gjennomherding med egnede produkter. Løsemiddelholdig lakk/maling og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 94629

290 ml