

KAROSSERILIM OG -TETNINGSMASSE, GRÅ

Produktegenskaper

Hurtigherdende, elastisk 1-komponent polyuretanbasert lim- og tetningsmasse som herdes takket være luftfuktighet.

- Bredt vedheftespekter, sterk vedheft
- Fyller ut forskjellig store tetningsspalter
- Permanent tetningsvirkning, permanent elastisk og vibrasjonsfast
- Sjøbrukgodkjent
- Kan lakkeres, silikonfri
- Ikke korrosiv, bestandig mot fortynnede syrer og baser

Bruksområder

For universelle bruksområder innen karosseri- og bilbygging: Limer metall (ubehandlet, grunnet og lakkert stålplate, aluminium, rustfritt stål) og mange plasttyper samt tre og glass, f.eks. ved tetningsarbeider av metallkonstruksjoner, sterkt utsatte fuger og liming av vibrerende deler.

Tekniske data

Basis	1-komponents-polyuretan
Farger	Grå
Herding / endefasthet (mm på 24 timer)	4
Herdesystem	Luftfuktighet
Bruddforlengelse (%)	400
Lagringsdyktighet (måneder)	18 Måneder
Forlengelse ved rivning (%)	600
Rivefasthet (N/mm)	8,5
Shore A-hardhet	40
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +90
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	50
Forbruk (ml/m²)	25
Strekkskjærestyrke (N/mm²)	1,4

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +40 °C. Rengjør og avfett flatene grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Som grunningsmiddel anbefaler vi PETEC svart primer (art.-nr. 82330) sammen med ullkluten (art.-nr. 82222). Trekk av lokket, stikk hull i membranen, skjær til dysen og skru den på. Kast først de første 2 cm av massen. Påfør produktet med limpistolen på limflaten og fug komponenten. Fest ev. komponenten etter montering. K&D kan først overlakkeres etter fullstendig gjennomherding med egnede produkter. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Overhold anvisningene i sikkerhetsdatabladet og Overhold det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

		
Artikkelnummer: 94630	Artikkelnummer: 94730	Artikkelnummer: 94530
310 ml	310 ml	310 ml
		
Artikkelnummer: 94760		
600 ml		

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.