

FLATETETNING, ORANSJE, MIDDELS FAST

Produktegenskaper

Herdetetning til tetting av metallflater og flensforbindelser, f.eks. pumper, girkasser, differensialer og motorflenser.

- Rask anaerob herding
- Erstatte faststofftetninger, kompenserer for grovhet
- Ingen steking av pakningen og ingen tap av klemkraften
- Tetter tetningsspalter på inntil 0,50 mm
- Motstandsdyktig mot korrosjon, vibrasjon, belastninger, varme, vann, saltvann, olje, drivstoff, kjølevæske, hydrokarbon og mange andre kjemikalier

Bruksområder

Bil-, motor-, gir-, maskinkonstruksjon (pumper, girkasser, differensialer og motorflenser).

Tekniske data

Farger	Orange
Herdesystem	anaerob
Funksjonsfasthet (timer)	3 – 6
Pressetid (minutter)	15-30
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Spaltesammenføyning (mm)	0,5
Temperaturbestandighet (°C)	-55 - +150
Viskositet (Pa·s)	30 - 100
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	5 – 10

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til + 35 °C. Fjern gamle tetningsstoffer og avlagringer, rengjør og avfett tetningsflatene grundig med PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Påfør ønsket lagtykkelse på én side (også rundt hull eller gjenger), og sett sammen delene som skal tettes. Trekk til skruforbindelse til foreskrevet tiltrekningsmoment. * Den anaerobe herdingen skjer under fravær av luft mellom metallflatene. På passive overflater, store spaltebredder, lav omgivelsestemperatur og til rask herding anbefaler vi PETEC aktivator anaerob (art.-nr. 90920). På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 971250	Artikkelnummer: 97175
250 ml tube	75 ml Pressbox

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.