

POWER STÅL

Produktegenskaper

Hurtigherdende 2-komponent fugemasse til reparasjon, liming og fylling.

- Lett å bruke takket være utmerket vedheft
- Ekstremt høy styrke
- Rask herding, også under vann
- Ruster ikke
- Kan overlakkeres
- Universalbruk både innendørs og utendørs
- Kan etterbearbeides, f.eks. slipes, bores, gjenges opp, sages
- Bestandig mot vann, saltvann, kjølevæske, olje samt mange kjemikalier og betinget bestandig mot bensin

Bruksområder

Egnet til liming, fylling, tetting av sprekker, hull, feil utboringer og hulrom. Til reparasjon og rekonstruksjon av metall (jern, stål, støpejern, aluminium, legeringer mv.), keramikk-, betong-, tre- og plastdeler. For raske, permanente reparasjoner, f.eks.: Tanker, radiatorer, rør, gjenger, beholdere, takrenner, karosseri- og platedeler.

Tekniske data

Basis	Epoksyharpiks
Farger	Grå
Herding (minutter)	30
Herdssystem	2K
Trykkfasthet (N/mm ²)	55
Pressetid (minutter)	10
Lagringsdyktighet (måneder)	18 Måneder
Shore A-hardhet	80
Temperaturbestandighet (°C)	-50 - +180
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	4
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	6,2

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur +5 °C til +30 °C. Slip overflaten om mulig, rengjør og avfett grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller art.nr. 82200). Skjær av nødvendig mengde av POWER stål og fjern transparent beskyttelsesfolie. Elt POWER STÅL til det oppnås en ensartet grå farge. Bruk fugemassen direkte på reparasjonsområdet innen tre minutter og trykk godt sammen i sprekker og hull. Etterbehandling (f.eks. sliping, lakking) er først mulig etter at limet er herdet. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 97350	Artikkelnummer: 97450
50 g pakning	50 g blisterpakning

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.