

FLYTENDE METALL

Produktegenskaper

2-komponent epoksyharpiksmetall til fylling, sparkling, liming.

- Utmerket vedheft til alle materialer slik som f.eks. jern, stål, støpejern, aluminium osv. samt keramikk, betong, tre og mange plasttyper
- Rask herding
- Høy fasthet og utmerket vedheft, også på andre materialer
- Kan maskineres, slipes og overmales med mange lakkeringsystemer
- Bestandig mot vann, saltvann, kjølevæske, olje samt mange kjemikalier og betinget bestandig mot bensin

Bruksområder

Egnet til reparasjon av jern, stål, støpejern, keramikk, betong, tre og mange plasttyper. Egnet til fylling, sparkling og liming av sprekker, hull, feil utboringer og hulrom Til reparasjon av rør, tanker, gjenger, karosseri- og maskindeler.

Tekniske data

Basis	Epoksyharpiks
Farger	Grå
Herding (minutter)	30
Herdssystem	2K
Pressetid (minutter)	10
Lagringsdyktighet (måneder)	12 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - +120
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	4
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	25

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: + 5 °C til + 30 °C. Slip overflaten om mulig, rengjør og avfett grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Sett dobbeltpatronen i PETEC limpistol (art.-nr. 98502) og ta av hetten. Påfør nødvendig limmengde og bland eller sett på blanderøret (unngå avbrudd på mer enn 4 minutter da limet også herder i blanderøret) og påfør direkte på stedet som skal limes. Sammenføy materialene som skal limes i løpet av 4 minutter. Lukk dobbeltpatronen med hetten etter bruk. Etterbehandling (f.eks. sliping, lakking) er først mulig etter at limet er herdet. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 97425	Artikkelnummer: 97355
25 ml uten blanderør	50 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.