

SILIKONTETNING TIL HØYE TEMPERATURER, SIKO, RØD

Produktegenskaper

Alternativene til vanlige faststofftetninger! En-komponent, permanent elastisk silikon for bruk i temperaturbelastede områder.

- Erstatte faststofftetninger
- Tetter permanent
- Permanent elastisk og formstabil
- Fyller ut store tetningsspalter
- Fyller ut mellomrom, kompenserer for grovhet og uregelmessigheter
- Ingen steking av pakningen
- Ingen tap av klemkraften
- UV-beständig, klimaresistent
- Beständig mot vann, saltvann, kjølevæske, olje samt mange kjemikalier og betinget beständig mot bensin

Bruksområder

Tetter metalleder (aluminium, støpejern, stål mv.), plast, glass, keramikk og tre, f.eks. bunnpanner, girbunnpanner, girkasser, differensialtetninger, vann- og oljepumper, termostathus, drivakseldeksler, ventildeksler, tannhjulsdeksler, registerdeksel, batterikasser, frontlykter, baklykter, beskyttelseshus mv. Tetter også uten demontering (bruksavhengig).

Tekniske data

Basis	Tverrbinding
Farger	Rød
Herding (timer)	1 mm/5 t
Herdesystem	Luftfuktighet
Bruddforlengelse (%)	300
Igangsetting (minutter)	60
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Shore A-hardhet	22
Temperaturbestandighet (°C)	-60 - +260
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	10
Strekkestyrke (N/mm ²)	2,0

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: + 5 °C til + 35 °C. Fjern gammelt lim, rengjør og avfett flater grundig med PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Påfør ønsket lagtykkelse jevnt på én side (også rundt hull eller gjenger), og sett sammen straks delene som skal tettes. På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Overhold listen for bestandighet, sikkerhetsdatablad og teknisk datablad! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 97820	Artikkelnummer: 97880
200 ml	70 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.