

HØYEFFEKTIV PLASTLIM

Produktegenskaper

2-komponent spesialhøytelseslim med svært god vedheft på vanskelige limeoverflater.

- Sterk klebeevne med svært høy endefasthet
- Spaltesdekning på inntil 0,3 mm
- Kan slipes og overmales med mange lakkeringsystemer
- Bestandig mot vann, saltvann, kjølevæske, olje samt mange kjemikalier og betinget bestandig mot bensin

Bruksområder

Til strukturell liming av lavenergetisk plast slik som f.eks. PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET samt plastblandinger osv. Også egnet til liming av materialkombinasjoner med f.eks. forskjellige kunstoffer, metaller, gummi, glass, stein, tre osv. Også egnet til liming av PDC-sensorer.

Tekniske data

Basis	Metylmetakrylat
Farger	Hvit
Herding (timer)	8-24
Herdesystem	2K
Pressetid (minutter)	90 Minuten
Lagringsdyktighet (måneder)	12 Måneder
Lagertemperatur (°C)	+2 - +7
Spaltesammenføyning (mm)	0,3
Temperaturbestandighet (°C)	-55 - +80
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	3
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	17,2

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: + 5 °C til + 25 °C. Slip overflatene om mulig og rengjør og avfett grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 og 82200). Sett inn stampelet i dobbeltsprøyten, fjern hetten, sett på blanderøret (art.-nr. 98511) (unngå avbrudd på mer enn 3 sekunder da limet også herder i blanderøret) og påfør nødvendig limmengde direkte på stedet som skal limes. Sammenføy materialene som skal limes i løpet av tre minutter. Lukk dobbeltsprøyten med hetten etter bruk. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 98110

10 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.