

Teknisk datablad

2K PU LIM

Produktegenskaper

2-komponent lynlim til reparasjon og liming av plast.

- Også til liming og fylling av hull, sprekker og fuger av metall, tre, stein, betong og glass.
- Superrask herding og rask etterbearbeiding
- Sterk forbindelse, lett fleksibel og bruddsikker
- Drypper ikke, kan lett formes
- Kan slipes og overmales med mange lakkeringsystemer
- Bestandig mot vann, saltvann, kjølevæske, olje samt mange kjemikalier og betinget bestandig mot bensin

Bruksområder

Bruksområde: Til reparasjon av støtfangere, spoilere, dekselklips, holdere (f.eks. lyskastere) samt ødelagte plastdeler og -deksler. Også til liming og fylling av hull, sprekker og fuger av metall, tre, stein, betong og glass.

Tekniske data

Basis	Polyuretan
Farger	Svart
Herding (minutter)	20
Herdssystem	2K
Bruddforlengelse (%)	170
Pressetid (minutter)	3
Lagringedyktighet (måneder)	24 Måneder
Shore A-hardhet	65
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +140
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	1
Bearbeidingstemperatur (°C)	+5 - +30
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	16

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: + 5 °C til + 30 °C. Slip overflaten om mulig, rengjør og avfett grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 / 82200). Slip sprekker til de har V-form. Vi anbefaler PETEC plastprimer (art.-nr. 98315) til å skape vedheft. Sett dobbeltpatronen i PETEC limpistol (art.-nr. 98502) og ta av hetten. Påfør nødvendig limmengde og bland eller sett på blanderøret (unngå avbrudd på mer enn 30 sekunder da limet også herder i blanderøret) og påfør direkte på stedet som skal limes. Sammenføy materialene som skal limes i løpet av et minutt. Lukk dobbeltpatronen med hetten etter bruk. Etterbehandling (f.eks. sliping, lakking) er først mulig etter at limet er herdet. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 98325	Artikkelnummer: 98350
24 ml	50 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.