

FLYTENDE PLAST

Produktegenskaper

- Utmerket vedheft til mange plastmaterialer og plastblandinger
- Også til keramikk, betong, tre og mange metaller
- Sterk liming
- Egnet til forming og sparkling
- Lang brukstid (bearbeidingstid) for perfekt resultat
- Sterk forbindelse, lett fleksibel og bruddsikker
- Kan slipes og overmales med mange lakkeringsystemer
- Bestandig mot vann, saltvann, kjølevæske, olje samt mange kjemikalier og betinget bestandig mot bensin

Bruksområder

2-komponent lim til fylling, sparkling, reparasjon og liming.

Tekniske data

Basis	Polyuretan
Farger	Svart
Herding (minutter)	120
Herdssystem	2K
Bruddforlengelse (%)	170
Pressetid (minutter)	20
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Shore A-hardhet	65
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +140
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	7 - 10
Bearbeidingstemperatur (°C)	+5 - +30
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	16,2

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: + 5 °C til + 30 °C. Slip overflaten om mulig, rengjør og avfett grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Vi anbefaler PETEC plastprimer (art.-nr. 98315) til å skape vedheft. Slip sprekker til de har V-form. Sett dobbeltpatronen i PETEC limpistol (art.-nr. 98502) og ta av hetten. Påfør nødvendig limmengde og bland eller sett på blanderøret (unngå avbrudd på mer enn 7 minutter da limet også herder i blanderøret) og påfør direkte på stedet som skal limes. Sammenføy materialene som skal limes i løpet av 7 minutter. Lukk dobbeltsprøyten med hetten etter bruk. Etterbehandling (f.eks. sliping, lakking) er først mulig etter at limet er herdet (ca. 120 minutter). Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 98355

50 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.