

Teknisk datablad

POXY

Produktegenskaper

Transparent 2-komponent epoksyharpiksbasert universallim med sterk klebeevne.

- Transparent liming
- Utmerket vedheft
- Rask herding
- Høy strekk- og slagfasthet
- Høy slagfasthet 50 kJ / m²
- Høy trykkfasthet: 9 N / mm²
- Universalbruk både innendørs og utendørs
- Motstandsdyktig mot vann, saltvann og mange kjemikalier

Bruksområder

Utmerket vedheft til metall, stein, tre, glass, keramikk og mange plastmaterialer.

Tekniske data

Basis	Epoksyharpiks
Farger	Transparent
Herding (minutter)	30
Herdssystem	2K
Trykkfasthet (N/mm ²)	9
Pressetid (minutter)	10
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Slagfasthet (kJ/ m ²)	50
Temperaturbestandighet (°C)	-50 - +100
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	4 - 5
Strekkestyrke (N/mm ²)	40
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	10 - 20

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +30 °C. Slip overflatene om mulig, rengjør og avfett grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82200 eller 82100). For lavenergetiske plaststoffer anbefaler vi plastprimer (art.-nr. 98315) til å skape vedheft. Ta av hetten, trykk ut nødvendig limmengde og bland eller sett på blanderør (art.-nr. 98510), vrak den første centimeteren (unngå pauser på mer enn fire minutter ettersom limet også herdes i blanderøret) og påfør limstedet på den ene siden. Sammenføy materialene som skal limes i løpet av fire minutter. Lukk dobbeltsprøyten med hetten etter bruk. Etterbehandling (f.eks. sliping, lakking) er først mulig etter at limet er herdet. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 98425	Artikkelnummer: 98050
24 ml dobbelsprøyte, blisterpakning	50 ml dobbeltpatron

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.