

VERFBLIK VOOR CORROSIEBESTRIJDING

Eigenschappen

- Gronden en primer
- voorkomt verder roesten
- ontroest en sluit af
- zeer goede hechting
- compatibel met veel materialen
- toepasbaar ook op vochtige ondergronden
- milieuvriendelijk, niet giftig
- Afwassen niet vereist
- op te vullen met polyester en epoxyplamuur
- siliconenvrij
- na overschilderen bestand tegen water, zout water, lichte zuren en basen

Toepassingsgebieden

PETEC verfblak voor corrosiebestrijding op basis van acrylhars doordringt bestaande roest, stopt de roestontwikkeling, dicht het oppervlak langdurig af en kan vervolgens worden overgeschilderd. Voor toepassingen op het gebied van automobiel, huis, bouw- en landbouwmachines, alsmede industrie en de handel.

TechnischeGegevens

Uitharden	3
Houdbaarheid	60 Maanden
Opslagtemperatuur	+5 - +35
Temperatuurbestendigheid	-40 - +80

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Bus voor gebruik goed schudden. Grove afzettingen met een staalborstel verwijderen.en de oppervlakken grondig reinigen en ontvetten. PETEC roestconvertorspray op het gecorrodeerde plaatsen sproeien en laten inwerken. Na 3 uur reactie-/ uithardingstijd de plaatsen met in de handel verkrijgbare systemen navullen of overschilderen. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Bij contact met geverfde oppervlakken de roestconvertorspray direct met water verwijderen. Na gebruik flacon sluiten. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 70042

250 ml