

STEENSLAG- EN BODEMBESCHERMING GRIJS

Eigenschappen

- beschermt reparatie- en carrosseriedelen tegen roest en steenslag
- zeer goede hechting op veel oppervlakken
- vormt een elastische, structurele en gesloten beschermende film met anti-dreun-effect
- overschilderbaar
- wordt niet broos, barst niet en blijft plakken, zelfs bij hoge temperaturen
- ademende bodembescherming, ook geschikt voor houttoepassingen in caravans
- trekt geen draden en druipst niet
- bestand tegen water, zoute sproeiveel, olie en lichte zuren en basen

Toepassingsgebieden

PETEC steenslag- en bodembescherming op basis van synthetische rubber is overschilderbaar en heeft een zeer goede hechting op veel oppervlakken. Voor optimale bescherming tegen roest en steenslag in veel corrosiegebieden. In droge toestand vormt steenslag- en bodembescherming een elastische, structurele en gesloten beschermende film met anti-dreunwerking.

TechnischeGegevens

Basis	Synthetisch rubber
Kleuren	grijs
Uitharden	2 uur bij 500 µm
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid
Houdbaarheid	36 Maanden
Zoutsproeitest	Tot 480 uur, Ri 0 bij 350 µm drooglaag
Temperatuurbestendigheid	-30 - + 100

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. Bus voor gebruik goed schudden. PETEC steenslag- en bodembescherming op afstand van ca. 25 cm op het roestvrije, schone, droge en ontvette oppervlak spuiten. Na het drogen* kan worden overgeschilderd. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Bij dikker lagen wordt aanbevolen, het product tussen de verschillende lagen te laten drogen. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Gevaar voor auto-oxidatie bij legeringen. Het product bevat oplosmiddel, die bestaande coatings mogelijk kunnen oplossen of aantasten. Verschillende producten voor bodembescherming mogen daarom niet naar wens met elkaar worden gecombineerd zonder ze zelf uit te proberen. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Niet aanbrengen op het rem- en uitlaatsysteem, warmte plaat of rubberen onderdelen. Draai na gebruik de bus om en sproei het ventiel leeg. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 73310	Art.nr.: 73350
1000 ml	500 ml