

RUITENLIJM

Eigenschappen

- voor alle voertuigtypen
- snelle uitharding
- hoge modulus
- geschikt voor antennes
- lage geleidbaarheid
- goede hechting op restmateriaal
- snelle rijdbereidheid

en

Toepassingsgebieden

Snel uithardende, hoog module ééncomponent-ruitenlijm op basis van polyurethaan voor bevestiging van voor-, achter- en zijruiten.

TechnischeGegevens

Basis	1-component polyurethaan
Kleuren	zwart
Uitharden	3,5
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid
Houdbaarheid	12 Maanden
Breuk na scheur	700
Dwarssterkte	3,5
ShoreAHardheid	57
Temperatuurbestendigheid	-40 - +100
Pottijd	20
Verwerkingstemperatuur	+5 - +35
Verbruik	50
Wegrijdtijd	2
Treksterkte	7,5

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Ruw zo nodig het te lijmen oppervlak licht op met een schuurvlies. Lijmoppervlakken met PETEC reinigingsdoek (Art.nr. 82111) of met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Vervolgens PETEC Multi actief primer en activator stick (Art.nr. 82410) gelijkmatig in één richting op het te lijmen oppervlak van de ruit aanbrengen. Afsluitdop aftrekken, het membraan doorprikken, mondstuk aanbrengen en de lijm met een lijmpistool in vorm van een driehoekrups op het lijmoppervlak opbrengen. Verwijder de eerste 2cm van de lijm. Volg de instructies van de voertuigfabrikant voor het aanbrengen van de lijm en de montage. Neem de inbouwhandleiding, het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC- inbouwhandleiding, gegevensbladen en toepassingsvideo op www.petec.de)

Containergrootte

		
Art.nr.: 83310	Art.nr.: 83400	Art.nr.: 83600
310 ml-patroon	400 ml slangvormige zak	600 ml slangvormige zak