

RUITENLIJMSET

Eigenschappen

Raamlijmset-systeem voor montage van voor-, achter- en zijruiten.

- geschikt voor alle voertuigen
- snelle uitharding
- hoge modulus
- geschikt voor antennes
- lage geleidbaarheid
- snelle rijdbereidheid: 120 minuten

Toepassingsgebieden

Voor montage van voor-, achter- en zijruiten.

TechnischeGegevens

Basis	1-component polyurethaan
Kleuren	zwart
Uitharden	3,5
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid
Rijdbereidheid	2
Houdbaarheid	12 Maanden
Breuk na scheur	700
Dwarssterkte	3,5
ShoreAHardheid	57
Temperatuurbestendigheid	-40 - +100
Pottijd	20
Verwerkingstemperatuur	+5 - +35
Wegrijdtijd	2
Trekdwarssterkte	7,5

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Ruw zo nodig het te lijmen oppervlak licht op met een schuurvlies. Lijmoppervlakken met PETEC reinigingsdoek (Art.nr. 82111) of met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Vervolgens PETEC Multi actief primer en activator stick (Art.nr. 82410) gelijkmatig in één richting op het te lijmen oppervlak van de ruit aanbrengen. Open het ruitenlijmpatroon, breng het mondstuk aan en gooi de eerste 2 cm lijm weg. Breng ruitenlijm aan met een knijppistool in de vorm van een driehoekige kraal op het lijmoppervlak. Volg de instructies van de voertuigfabrikant voor het aanbrengen van de lijm en de montage. Neem de inbouwhandleiding, het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC- inbouwhandleiding, gegevensbladen en toepassingsvideo op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 83333	Art.nr.: 83433
310 ml patronen-set	400 ml slangvormige zak-set