

RUITLIJM HIGH SPEED

Eigenschappen

Voor montage zonder primer van voor-, achter- en zijruiten.

- Uv-bestendig
- zonder isocyaan
- lage geleidbaarheid
- geschikt voor alle voertuigen
- TÜV-crashtest goedgekeurd
- extreem hoge modulus
- snelle uitharding
- zeer snel rijden: 15 minuten

Toepassingsgebieden

Voor montage zonder primer van voor-, achter- en zijruiten.

TechnischeGegevens

Basis	1C gemodificeerde silaanpolymeren
Kleuren	zwart
Uitharden	3
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid
Rek na breuk	350
Rijdbereidheid	15
Houdbaarheid	24 Maanden
ShoreAHardheid	65
Temperatuurbestendigheid	-40 - +110
Pottijd	10
Verwerkingstemperatuur	+5 - +35
Wegrijdtijd	0,25
Trekspanning	4,0
Trekdwarssterkte	2,8

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Ruw zo nodig het te lijmen oppervlak licht op met een schuurvlies. Lijmoppervlakken met PETEC reinigingsdoek (Art.nr. 82111) of met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten (Let op de uitdamp tijd). Vervolgens ruitenlijmpatroon openen, mondstuk aanbrengen en gooi de eerste 2 cm lijm weg. Breng ruitenlijm aan met een knijppistool in de vorm van een driehoekige kraal op het lijmoppervlak. Volg de instructies van de voertuigfabrikant voor het aanbrengen van de lijm en de montage. Rups begin en rups einde moeten overlappen en schoon verspreid worden. Neem de inbouwhandleiding, het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC- inbouwhandleiding, gegevensbladen en toepassingsvideo op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 84300

290 ml-patroon