

KOGELLAGER BESCHERMING

Eigenschappen

Voor het bevestigen, vastzetten en vernieuwen van versleten of uitgeslagen lagers, bussen, assen, behuizingen, en schroefdraden, stiftbouten, groeven en metalen schroefdraden.

- snelle anaerobe uitharding
- zeer sterke verbinding
- voorkomt het roesten van de componenten
- vult en overbrugt grote spleetbreedten tot 0,30 mm
- bestand tegen trillingen, belasting, hitte, corrosie, brandstof, olie en vele andere chemicaliën

Toepassingsgebieden

Lagers, bussen, assen, behuizingen, stiftbouten en groeven.

TechnischeGegevens

Kleuren	Zilver
UithardenUren	12
Uithardingssysteem	anaerob
FunctioneleHardheidUren	3 - 6
Stevigheid	15-30
Houdbaarheid	36 Maanden
Afscheidingsmoment	40 - 45 N/m
Dwarssterkte	25 - 30
Spleetvullend	0,3
Temperatuurbestendigheid	-55 - +150
Volgende torque	15- 20

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Delen met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. De gewenste laagdikte enkelzijdig aanbrengene ne delen samenvoegen of monteren (cilindrische delen met lichte draaiing). Zo nodig de draaikrans met voorgeschreven draaimoment aandraaien.. Anaerobe uitharding vindt plaats in afwezigheid van lucht tussen metalen oppervlakken. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Bij passieve oppervlakken, grote spleetbreedtes, lage omgevingstemperatuur en voor snelle uitharding raden wij aan PETEC Aktivator anaerob (Art.nr. 90920). Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 93150

50 g persbox